Systèmes de mise en peinture sur …
ACIER

Grenaillage selon standard SA2.5 pour obtenir un profil de décapage de 20-30 microns

Dommage mineur (rouille, choc)
- Nettoyer avec le Dégraissant anti-silicone 3600.
- Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80.
- Appliquer le mastic SOFT PLUS 1800 ou STOPPER 3800,
- Poncer à sec P80-P180-P240.

Pas de dommage
Dégraisser avec le Dégraissant anti-silicone 3600, avec un tampon abrasif ou ponçage P240.

Epoxy

1.856.3504

Duralit Filler Rapide

4.853.3200/4.853.3210

NEOPHOS
1.814.1100

NEOPHOS
1.814.1100

Pour un système garnissant :

- **Apprêt 2K PU**
  1.856.6601/6604
- **Topfiller HS**
- 1.856.3011

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx

MaxMeyer® CAR REFINISH