

Systemes de mise en peinture sur ...

GRP, POLYESTER OU RESINES FIBREES



Enlever les agents de demoulage avec l'Antistatic Cleaner (1.931.4000).

Domage mineur

- Ponçage à sec des zones affectees au P180.
- Appliquer le mastic New Plastomax 1.858.3300.
- Poncer à sec avec l'abrasif P180-P240.

Pas de domage

Poncer à la main avec tampon abrasif ou ponçage machine avec disques P320-P400.

Pas de domage

Duralit Filler
4.853.3210

Duralit Filler Rapide
4.853.3200

Epoxy
1.856.3504

**Apprêt PU
gris / blanc**
1.856.6601 / 6604

Topfiller HS
1.856.3011

NEOPHOS
1.814.1100

CLEARSEALER 2:1
1.841.0204

ABF UHS Brillant Direct – Teintes opaques 1.164.xxxx